






绿光石墨烯量子点粉末 TGQD-4-130




厚度	1~3nm
片径	~70nm
FWHM=93.4nm	93.4nm
水溶剂量子点量子产率	12.90%
水溶剂最大发射波长	518nm
水溶剂最大激发波长	400~415nm
乙醇溶剂量子点量子产率	38.90%
乙醇溶剂最大激发波长	407nm
乙醇溶剂最大发射波长	512nm





水溶剂绿光量子点吸收光谱、光致荧光曲线图



乙醇溶剂绿光量子点吸收光谱、光致荧光曲线图